



Technický list 07.37 Brousitelný tmel na sádrokartony

Výrobek Jednosložkový plnicí, nesrážlivý, velmi lehký tmel (pasta) na bázi disperze. Vytvrzuje odpařením vody.

Vlastnosti

- Bez obsahu rozpouštědel;
- Velmi lehký, okamžitě použitelný, rychleschnoucí;
- Po vytvrzení lehce a snadno brousitelný;
- Vysoká přilnavost na sádrokarton, omítky, dřevo, beton, cihelné zdivo, apod.
- Velmi lehce se nanáší, brousitelný, přetíratelný akrylátovými a latexovými nátěry;

Použití

- Pro interiéry, stěrkování otvorů po šroubech v sádrokartonových konstrukcích;
- Vyplnění a vyrovnání trhlin, otvorů, statických spár v betonu, zdivu, omítek a sádry;
- Opravy trhlin a prasklin v omítce, zdivu, sádrokartónu, dřevu a betonu;
- Lokální opravy vnitřních omítek porézních tvárníc, poškozených desek sádrokartonů;
- Tmelení spár, opravy hran a poškozených rohů s požadavkem na brousitelnost;

Balení Kartuše 280 ml
Kartuše 310 ml

Barva Bílá

Technické údaje

Základ	-	emulze	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	0,57	
Sušina, podíl pevných látek	%	neuveđen	
Tepelná odolnost	°C	+75	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	+5	(při přepravě nesmí zmrznout)
Aplikační teplotas	°C	+5 / +30	
Otevřený čas	min	≈ 25	
Doba vytvrzení	hod	≈ 6 / 2,5mm	(při 20°C / 65% rel. vlhk.)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro stavební spáry s požadavkem na vyrovnávání dilatací, místa zatížená dlouhodobě vlhkem, vodou, pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Ošetření (příprava) podkladu Velmi savé podklady doporučujeme opatřit penetračním nátěrem S2802A a nebo produktem Hloubková penetrace.

Pokyny Tmel po aplikaci z kartuše roztírat špachtlí nebo plastovou či nerezovou stěrkou. Po zatvrdnutí zbrousit Brusnou houbičkou nebo větší plochy Hladítkem s Brusnou mřížkou.

Upozornění Nelze použít pro aplikace v exteriéru.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 07.37 Brousitelný tmel na sádrokartony

Čištění Materiál: ihned vodou
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.37».

Aktualizace Aktualizováno dne: 02.02.2015 Vyhotoveno dne: 31.08.2004

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100