

GWPB

Hadice pro svařování



Použití:

- ☑ Flexibilní hadice pro dopravu zkapalněných ropných plynů (LPG), pro zemní plyn (CNG) a směsi methylacetylénu a propandienu (MPS).
- ☑ Pro svařování a řezání.

Norma/Schválení:

- ☑ ISO 3821:2008 (dříve EN 559:2003).
- ☑ BS 3212-2:1991.



Teplotní rozsah: -30°C / +70°C.

Bezpečnostní faktor: 3 : 1

Duše: NBR/SBR, černá, hladká.

Výztuž: Textilní příze, ovin.

Obal: SBR/NR, oranžový, hladký.

Značení: průběžné značení černou barvou: „SEMPERIT S GWPB ISO 3821 (EN559) PN 2MPa (20 bar) DN -30°C kvartál/rok“.

Číslo výrobku	Vnitřní-Φ v		Tloušťka stěny v mm	Vnější-Φ v mm	Provozní tlak (max.) bar	Výztuž počet	Poloměr ohybu (min.) v mm	Hmotnost ca. kg/m	Délka svitku (max.) m
	mm	palec							
68404 0435	4,0		3,5	11,0	20	2	40	0,11	50
68404 0535	5,0	3/16	3,5	12,0	20	2	40	0,12	50
68404 0630	6,3		3,0	12,3	20	2	40	0,11	50
68404 0635	6,3	1/4	3,5	13,3	20	2	40	0,14	50
68404 0830	8,0		3,0	14,0	20	2	40	0,13	50
68404 0835	8,0	5/16	3,5	15,0	20	2	40	0,16	50
68404 0930	9,0		3,0	15,0	20	2	45	0,15	50
68404 0935	9,0		3,5	16,0	20	2	45	0,18	50
68404 1030	10,0		3,0	16,0	20	2	50	0,16	50
68404 1035	10,0	3/8	3,5	17,0	20	2	50	0,19	50
68404 1250	12,5	1/2	5,0	22,5	20	2	65	0,37	50

Pozor: Obecné informace k nabídce výrobků naleznete v dodatku k tomuto katalogu. Před použitím nových nebo nevyzkoušených látek, nebo před použitím v oblastech, které nejsou obsaženy v informačním materiálu o výrobku, je zapotřebí opatřit písemnou informací kvalifikovaného prodejce nebo aplikačního technika firmy Semperit. Provozní bezpečnost veškerých výrobků se musí pravidelně kontrolovat. Při poškození, zejména na povrchu hadice, musí hadicová vedení být z bezpečnostních důvodů vyměněna. Všechny výrobky se musí skladovat, ošetřovat a udržovat dle našich instrukcí ke skladování, ošetřování a údržbě jakož i dle DIN 7716:1982. Pro naše zákazníky neustále vyvíjíme a inovujeme naše výrobky. Informujte se prosím pravidelně o nejaktuálnějších informacích o výrobcích na stránce www.semperflex.com, nebo u našich kvalifikovaných prodejců či aplikačních techniků firmy Semperit. Smlouvy se uzavírají na základě našich obecných obchodních podmínek. Právo změny vyhrazeno.

Důležité upozornění: Tento katalog byl vypracován s pečlivostí, aby našim zákazníkům poskytl vyčerpávající informace. Uvedené informace odpovídají současnému stavu techniky a představují výsledek dlouholetých pokusů a zkoušek, resp. jsou založeny na údajích o odolnosti dle ISO TR 7620:2005(E) pro uvedené látky. Individuální podmínky při nasazení ovlivňují použití jednotlivých výrobků. Tyto výrobky proto skýtají pouze takovou bezpečnost, kterou lze očekávat na základě našich údajů v písemných informacích o jednotlivých výrobcích a na základě údajů o chemických odolnostech jakož i našich instrukcích k čištění výrobků. Při nepřiměřeném nakládání s výrobkem, jako je hmoždění, trhání, naložení nebo zátěž nepřipustnými látkami, nelze s touto bezpečností počítat. Všechny hadice jsou vyráběny dle EN ISO 1307:2006, pokud není uvedeno jinak.