



Výrobek Rychloopravná sádrová hmota k drobným opravám, při štukatérských a malířských pracích, instalatérských a zednických pracích. Vyhovuje normě EN 13279-1.

Vlastnosti

- ▣ Rychletuhnoucí;
- ▣ K ručnímu zpracování;
- ▣ Směsný poměr s vodou 0,60 – 0,75 litrů na 1kg směsi;
- ▣ Počátek tuhnutí > 4 minuty;
- ▣ Konec tuhnutí < 20 minut;

Použití

- Jako stavební pojivo pro zednické a instalatérské práce;
- Pro výrobu sádrových forem;
- Přísada do omítkových a maltových směsí;
- Elektroinstalace, vodoinstalace;
- Topenářské a stavební práce;
- Drobné opravy;
- Štukatérské a malířské práce;

Balení PAP pytel 1, 5 a 20 kg,
Barva Bílá, nenormalizovaná

Technické údaje

| | | | |
|------------------------|---|-------|--------------------------------|
| Základ | jemný křemičitý písek vhodné zrnitosti, pojiva a hygienicky nezávadné modifikující příměsi, příznivě ovlivňující vlastnosti | | |
| Tepelný rozsah použití | °C | od +5 | |
| Počátek tuhnutí | min. | > 4 | |
| Konec tuhnutí | | < 20 | |
| Doba zpracovatelnosti | minut | do 10 | |
| Skladovatelnost | měsíce | 12 | při teplotách od +5°C do +25°C |
| Reakce na oheň | - | A1 | (dle EN 13501-1) |

Podklad Musí být suchý, nosný, bez trhlin, nezmrzlý, zbavený prachu, mastnoty a volných částic a objemově stálý.

Pokyny Rozmíchání sádry: K přípravě použít pitnou vodu nebo vodu splňující ČSN EN 1008. Suchou směs důkladně promíchat s vodou v množství 0,60 až 0,75 litru na 1 kg suché směsi v hladkou homogenní hmotu. Nesmí se vytvořit hrudky. Namíchanou směs spotřebujte do 10 minut. Konec tuhnutí nastává do 20 minut. Pro přípravu každé další směsi použijte jen očištěnou nádobu a nářadí.

Upozornění Při teplotě pod +5 °C (vzduchu i podkladu) nepoužívat. Do namíchané směsi již dodatečně nepřidávejte sádro ani vodu!

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Čištění Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.72».

Aktualizace Aktualizováno dne: 05.03.2013

Vyhotoveno dne: 10.05.2012

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100