



info@metrum.cz

www.metrum.cz

METRUM s.r.o.
Kokory 18, 751 05 KOKORY
Tel.: 581 746846
Fax: 581 746845

Technický list

Alkaprén - 50

Stručná charakteristika:

Alkaprén 50 je univerzální kaučukové kontaktní lepidlo určené na lepení savých materiálů s nesavými (např. guma - beton, kůže - guma, umakart - dřevo). Lepidlo je použitelné i na lepení střešních gumových, hydroizolačních fólií k betonu, CETRIS-deskám, bitumenovým fóliím, apod.

Vlastnosti:

Základ:	chloroprénový kaučuk, rozpouštědlový
Barva:	světle béžová
Sušina:	22 ± 2
Konzistence (Ford φ 8 mm):	40 až 65 sekund
Doba odvětrání:	6 - 14 minut
Ředidlo:	Ředidlo Alkaprén ZAL (PND 684 050 – 00)
Spotřeba:	300 - 400 g/m ²
Záruční doba:	12 měsíců ode dne výroby

Návod na použití:

Lepidlo Alkaprén 50 se při lepení savých materiálů s nesavými nanáší jen jednou, a to buď stěrkou, stříkací pistolí nebo štětcem. Při lepení savých materiálů navzájem se aspoň jeden z lepených materiálů musí před slepením ještě jednou natřít. Před nanášením je potřeba lepidlo dokonale promíchat. Na každý čistý odmaštěný materiál (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se odvětrat a potom se oba povrchy spojí. Slepěný spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až 24 hodin po slepení. Optimální podmínky na lepení jsou při teplotě 20 °C. Při teplotě nižší než 5 °C může lepidlo zgelovatět. V takovém stavu je nepoužitelné. Původní konzistence se však opět získá pozvolným vytemperováním v místnosti při teplotě cca 25 °C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně-mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohříváním!

Skladování:

Alkaprén 50 se skladuje v původních obalech v prostorech určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením dle ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat od +10 do +20 °C.

Balení:

Tuby, plechovky o obsahu 0,5; 1 a 5 l, nevratné obaly o obsahu 17 a 55 l, případně podle dohody s odběratelem.

Záruka:

Při dodržení skladovacích podmínek výrobce zaručuje kvalitu Alkaprénu[®] 50 po celou dobu záruční lhůty.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Alkaprén 50 je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při práci s Alkaprémem 50 je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s kaučukovými lepidly, roztoky a nátěrovými hmotami v Matadorfix, s.r.o.

Upozornění:

Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a při správném skladování. Pokud se má výrobek použít na jiné účely než je předepsané, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení probíhat. Na takto použité výrobky výrobce nemůže dávat záruku na kvalitu spoje.

VÝROBCE: MATADORFIX s.r.o. Kopčianska 22, Bratislava

Návod k použití je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky použití tohoto výrobky.

Před použitím doporučujeme vyzkoušet.

Naše obchodně-technická služba je Vám k dispozici a nabízí Vám technickou pomoc při používání stavebních příměsí, tmelů a lepidel.