

MONTÁŽNÍ PĚNA

Jednosložková, trubičková, polotvrdá konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu.

Charakteristika:

- " vysoká přilnavost k podkladům jako je zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty
- " dobrá zvuková a tepelná izolace
- " vysoká plnicí schopnost, kvalitní rovnoměrná struktura, rychle vytvrzující
- " pro profesionály i amatéry

Příklady použití:

- ✓ montáže okenních rámců a dveřních zárubní
- ✓ utěsňování (izolace) průchodů ve stěnách, kabelových průchodů, potrubních systémů
- ✓ vyplňování dutin mezi příčkami, podlahou a stropem, jádrech bytových domů, apod.
- ✓ vyplňování dřevěných obkladů stěn, izolace a zateplování střešních konstrukcí

Technická data:

Báze:	polyuretan
Konzistence:	pasta v aerosolovém rozprašovači
Měrná hmotnost po vytvrnutí:	25 - 35 kg/m ³ (dle ISO 7390)
Struktura:	± 70 % rovnoměrně uzavřených buněk)
Tepelná odolnost spoje:	-40% až +90 °C
Teplota dózy pro aplikaci:	nad +5 °C, optimální 10°C až 20°C
Teplota okolí pro aplikaci:	+5 °C až 35 °C
Vytvoření nelepivého povrchu:	10-15 min. v závislosti na teplotě
Možnost opracování řezáním:	60-100 min.(23°C, 55% vlhkost)
Rychlost vytvrzování:	5-24 hodin v závislosti na teplotě, vlhkosti a vrstvě
Třída reakce na oheň:	F (dle ČSN EN 13 501-1)
Odolnost vůči UV záření:	není odolná, nutno překrýt
Minimální šířka spáry:	10 mm
Maximální šířka spáry:	40 mm
Barva:	zelená

Podklad:

Musí být suchý, čistý, pevný, zbavený prachu a tuku.

Pracovní postup:

Podklad doporučujeme před aplikací pěny navlhčit vodou z rozprašovače. Okolní plochy ohrožené znečištěním doporučujeme překrýt. Dózu důkladně protřepeme (min. 30 krát). Odstraníme kryt a našroubujeme aplikační trubičku. Při aplikaci držíme dózu dnem vzhůru, spáry vyplňujeme od spodu nahoru v množství 1/2 až 1/3 objemu spáry. Otvory o šířce přes 40 mm vyplňujeme ve vrstvách min. nadvakrát, vždy po vytvrzení vrstvy předchozí. Spáru nepřepĺňujeme, pěna zvětší svůj objem asi o 60 %. Přebytkovou hmotu můžeme po vytvrnutí odřezat nožem.

MONTÁŽNÍ PĚNA

- Upozornění:** Pěna není vhodná na podklady z polyetylénu, polypropylénu, teflonu, silikonu. Vytvrzená pěna není odolná UV záření. Je potřeba vyplněnou hmotu do 14 dnů až 3 měsíců v závislosti na sluneční expozici překrýt. Za nízkých teplot nedoporučujeme pěnu nebo spáry nahřívát. Neaplikovat na podklady pokryté námrazou.
- Čištění:** Ruce omýt vodou s mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Nevytvrzenou pěnu lze odstranit Čističem PUR pěny 500 nebo Extra silnými čistícími ubrousky. Vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky.
- První pomoc:** viz Bezpečnostní pokyny.

Bezpečnost:

Informace o nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Podezření na vyvolání rakoviny. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Zdraví škodlivý při vdechování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může poškodit kojenec prostřednictvím mateřského mléka. Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.



Nebezpečí

Bezpečnostní pokyny: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte styku během těhotenství/kojení. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Prepravní pokyny – ADR: Balení spadá pod tzv. omezené množství.

MONTÁŽNÍ PĚNA

Bezpečné zneškodnění: Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Balení:

Obj. číslo	Obsah	Kusů na paletě	Kusů v kartonu
2708001	Montážní pěna 750 ml ČS	780	12
2708002	Montážní pěna 500 ml ČS	780	12

Skladovatelnost: V původním uzavřeném obalu, dnem dolů při teplotách +5 °C až +25 °C, datum spotřeby je uvedeno na dně dózy.

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na výtípaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.