



POPIS

Univerzální kontaktní lepidlo na různé materiály, savé i nesavé.

OBLAST POUŽITÍ

Na univerzální kontaktní lepení různých - savých i nesavých - materiálů, jako např.: dřevo, plasty, guma, kůže, plech, sklo, korek, karton a mnoho další. Na lepení savý - savý materiál doporučujeme ředit Chemoprén ředidlem. Nevhodný pro lepení extrudovaného polystyrenu, syntetické kůže, měkčeného PVC, PE a PP.

VLASTNOSTI

- bez obsahu toluenu
- lepidlo s vysokou pevností
- po promíchání okamžitě použitelné
- zvýšená odolnost vůči teplotě a vlhkosti
- rychle a lehce zpracovatelné
- univerzální použití
- vysoká okamžitá pevnost

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze:	polychlorbutadien
Barva:	matně žlutá
Viskozita:	cca. 2.200 - 2.500 mPa.s
Hustota:	0,89 g/cm ³
Teplota zpracování:	mezi +18°C a + 25°C
Spotřeba:	250 - 350 g/ m ² (při oboustraném nánosu)
Doba odvětrání:	10 - 15 min při pokojové teplotě
Odolnost vůči teplotě:	cca. od -40°C do + 90°C
Minimální lisovací tlak:	0,5 N /mm ²
Otevřená doba:	max. do 2hodin po odvětrání je nutno spoje zalisovat
Nanášení:	pomocí zubové stěrky nebo štětce
Čištění:	pomocí ředidla Chemoprén
Minimální trvanlivost:	24 měsíců od data výroby

BALENÍ

tuba: 50 ml a 120 ml, plechovka: 300 ml, 800 ml, 5l a 10 l

POKyny K TECHNICKÉMU ZPRACOVÁNÍ

Lepený materiál musí být suchý, zbavený mastnoty a prachu. Při lepení kovů a umělých hmot dodatečným zdrsněním lepených ploch zvýšíte pevnost spoje. Doporučená spotřeba je 250 - 350 g/m² (při nanesení na obě plochy) . Před použitím lepidlo pořádně promíchejte. Nanásejte v tenké vrstvě zubovou stěrkou, štetcem nebo válečkem na obě plochy. Vrstvu lepidla nechte odvětrat cca. 10 - 15 min, potom oba lepené díly přiložte a pevně stlačte. Pro pevnost spoje je rozhodující síla stlačení, ne doba trvání tlaku. Konečnou pevnost dosáhnete po 24 hodinách. Případné znečištění lepidlem odstraňte Chemoprén ředidlem.

SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obale, na suchém místě při teplotách + 5°C až + 20°C .
Chraňte před teplotami nižšími než + 5°C a vyššími než + 50°C.

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní údaje viz Bezpečnostní list.
Po vytvrzení nespotebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadů.

DISTRIBUTOR